



Hoja Técnica

PINTURA ACRÍLICA INFRA 3500

Pintura Viníl-Acrílica para acabados de alta calidad en interiores y exteriores

USOS:

Para proteger y decorar muros de mampostería, concreto, block, tablaroca y superficies de madera

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa y cualquier materia extraña

En superficies nuevas es recomendable la aplicación de una capa de **SELLADOR VINÍLICO INFRA 5X1** para mejorar el anclaje y rendimiento de la pintura de acabado

MÉTODOS DE APLICACIÓN:

Con brocha de pelo, rodillo o equipo de aspersión Airless o convencional

No se aplique cuando la temperatura de la superficie sea superior a 43°C o inferior a 3°C.

No se aplique cuando exista probabilidad de lluvia en las 24 horas subsiguientes.

ALMACENAMIENTO:

Todo el material sobrante deberá guardarse en envases herméticamente cerrados. Se recomienda dejar una capa de agua en la superficie para evitar la formación de natas.

Almacénese en lugar ventilado y fresco, fuera de los rayos del sol

PRECAUCIONES:

No se ingiera

Manténgase fuera del alcance de niños y mascotas

FH ABRAXAS S. A. DE C. V.

Abasolo 10-10
Naucalpan, Estado de México.
Tel. (55) 5391 3054

Naucalpan Centro
C. P. 53000
fhabraxas@hotmail.com



Hoja Técnica

PINTURA ACRÍLICA INFRA 3500

CARACTERÍSTICAS	PARÁMETROS
USO	INTERIORES Y EXTERIORES
DENSIDAD	1.05 – 103 gr/ml
CONTENIDO DE SÓLIDOS, EN %	30 – 50 según color
CONSISTENCIA, EN UNIDADES KREBS	90 – 115
FINURA, EN UNIDADES HEGMAN (MINIMO)	4 - 6
pH	8.5 - 9.5
TIEMPO DE SECADO AL TACTO, EN MINUTOS	60
RENDIMIENTO M2/L (MINIMO)	12
RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO, CON DETERGENTE, EN CICLOS	5000
NIVELACION	6
OPACIDAD POR REFLECTOMETRIA, EN M2/L (MINIMO)	7
APARIENCIA	SATINADA
ADHERENCIA	BUENA

NORMATIVIDAD:

NORMA OFICIAL MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003. Industria de la Construcción Pinturas Látex (Antes Pinturas Vinílicas”

NOM-050-SCFI-2004 Información Comercial. Etiquetado general de Productos

NO CONTIENE MERCURIO, CADMIO NI METALES PESADOS

**Esta información es resultado de desarrollo en nuestros laboratorios pero no representan una garantía a la aplicación del producto
Antes de su utilización, el usuario deberá realizar una evaluación del mismo en las condiciones reales de uso**

FH ABRAXAS S. A. DE C. V.

Abasolo 10-10
Naucalpan,. Estado de México.
Tel. (55) 5391 3054

Naucalpan Centro
C. P. 53000
fhabraxas@hotmail.com